检 测 报 告

报告编号（No.）：STD-20190716-007S

委托单位	杭州包尔得新材料科技有限公司		
委托地址	杭州市下沙经济技术开发区 5 号路 188 号		
联系人	王彤宇		
样品名称	全透明有机硅精密薄膜	样品编号	20190716-007001
型号/批号	BD-KYQ	样品数量	150*120*2 3 块 标准样 12 块 5*5cm 3 块
生产企业	--	其他信息	--
以上信息由委托单位提供，并对其真实性负责			
样品接收日期	2019/07/16	样品状态描述	薄膜状
检测起止日期	2019/07/20-2019/07/26	检测类别	委托检测
检测项目	拉断伸长率、拉伸强度、邵氏硬度、撕裂强度、可见光透过率		
检测依据	GB/T 529-2008 硫化橡胶或热塑性橡胶撕裂强度的测定（裤形、直角形和新月形试样） GB/T 531.1-2008 硫化橡胶或热塑性橡胶 压入硬度试验方法 第 1 部分：邵氏硬度计法（邵尔硬度） GB/T 528-2009 硫化橡胶或热塑性橡胶 拉伸应力应变性能的测定 GB/T 2680-1994 建筑玻璃可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定		
检测结论	依据委托方要求共检 5 项，拉断伸长率、拉伸强度、邵氏硬度、撕裂强度、可见光透过率 5 项均为实测值，检测结果见第 2 页检测结果汇总。 检验检测专用章： 签发日期：2019/08/06		
备注	--		

编制： 审核： 批准：

检 测 报 告

报告编号（No.）：STD-20190716-007S

检测结果汇总					
序号	检测项目	单位	检测结果	检测方法	备注
1	拉伸强度	MPa	3.2	GB/T 528-2009	--
2	拉断伸长率	%	195	GB/T 528-2009	--
3	撕裂强度	kN/m	7	GB/T 529-2008	--
4	邵氏硬度	Shore A	43	GB/T 531.1-2008	--
5	*可见光透过率	%	93.7	GB/T 2680-1994	--

试验说明：

1.检测设备 ： ZY-140 硬度计、ZY-335 伺服控制拉力试验机等

2.其他信息 ： *：该项目不在本实验室 CMA 和 CNAS 资质认定范围内，分包方为国家特种玻璃质量监督检验中心，CMA 证书号为 160010113461，CNAS 证书号为 L4097。

斯坦德检测 Standard Testing

检 测 报 告

报告编号（No.）：STD-20190716-007S

样品照片




图 1 样品照片

报告结束

注意事项

1.本报告未经编制、审核、批准签章，未加盖红色“检验检测专用章”及其骑缝章均无效。

2.检测结果仅对来样负责。

3.本报告全部或部分复制、私自转让、盗用、冒用、涂改、增删或以其他形式篡改，均属无效。

4.对报告若有异议，应于收报告之日起十五日内向测试单位提出，逾期不予受理。

5.本公司可将检测项目分包给取得资质认定并有能力完成分包项目的检验检测机构，并将该机构的检测数据、结果纳入自身的检测报告。

斯坦德检测
Standard Testing
——— 标准公正 · 创享信任 ———

单位名称：青岛斯坦德检测股份有限公司
通讯地址：山东省青岛市高新区锦业路 1 号蓝贝智造工场 B1-1、B1-3、C3 区域